

PINTURAS NOVA®

La nueva generación del color



THINNER, VARSOL, AGUARRÁS, RETARDADOR ACILICO, PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERAL

NIT. 891.412.849-7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Actualización y Revisión:
[Diciembre de 2019]



PRODUCTO:

BASE CATALIZADA

1. DESCRIPCIÓN:

Producto de 2 componentes que se deben mezclar al momento de usar, formulado con resinas alquídicas, nitrogenadas y pigmentos inertes y activos apropiados para acondicionar superficies de madera, donde se requiere un acabado especial.

2. CARACTERÍSTICAS

- ✦ Alto contenido de sólidos y gran esfuerzo de tinturación que permite obtener novedosos acabados.
- ✦ Excelente lijabilidad.
- ✦ Baja sedimentación.
- ✦ Buena aceptación de capas.
- ✦ Secamiento rápido.
- ✦ Alta resistencia química y mecánica.

3. ESPECIFICACIONES

VISCOSIDAD: (Copa ford # 4 a 25°C)	27 ± 1seg
SOLIDOS EN PESO:	50 ± 2%
DENSIDAD (Kg/Galón)	4.1 ± 0.1
TIEMPO DE SECADO (a 25°C, 38 micras, Hum rel 50-60%)	
	Al tacto (minutos, max): 15 a 20
	Al Lijado (minutos, max): 40
ADHERENCIA	5 A
RESISTENCIA AL CAMBIO DE TEMPERATURA (COLD CHECK), ciclos, mínimo	20
TIEMPO DE VIDA A 25°C y 50% de Hum rel, horas	8 mínimo
FINURA DE DISPERSIÓN: (Hegman)	4 mínimo
RENDIMIENTO TEÓRICO (Espesor de película seca mínimo 25.4 micrones), m ² /lt, mínimo.)	10

4. USOS

Para acondicionar todo tipo de superficies de madera donde se requiera cubrir el sustrato, proporcionándole resistencia química y mecánica para el posterior acabado.

5. APLICACIÓN:

La madera debe estar limpia, seca, libre de polvo o grasa. Se aplica con pistola sobre la superficie a sellar, mezclando veinte (20) partes de base por una (1) de catalizador en volumen, preparando únicamente la cantidad a utilizar, ya que la mezcla tiene un tiempo de vida útil de 8 horas aproximadamente.

6. PRESENTACIÓN:

En envases de ¼ de galón, galón, cuñete de 5 galones y tambor de 50 galones.

7. RECOMENDACIONES:

Por contener productos inflamables deben mantenerse alejados del calor o fuentes de ignición en sitios secos y limpios, con buena ventilación sea natural o forzada. Evite la inhalación prolongada de los vapores usando equipo de protección adecuado (Guantes, mascarillas, Gafas, etc.), es irritante al contacto con la piel u ojos, si esto sucede lave con abundante agua y si la irritación persiste busque atención médica.

8. ASISTENCIA TÉCNICA:

Las informaciones y recomendaciones aquí suministradas son a nuestro parecer altamente confiables. Las sugerencias dadas sobre como utilizar y aplicar nuestros productos son la opinión de INDUSTRIAS PRODICOL LTDA., por lo tanto el consumidor debe realizar sus propios ensayos para determinar el comportamiento de los mismos. INDUSTRIAS PRODICOL LTDA. da garantía sólo en lo referente a las especificaciones suministradas a sus clientes.

BASE CATALIZADA